

## WEICON 耐磨型陶瓷修补剂W型



膏状  
矿物质填充  
极耐磨损

WEICON 耐磨型陶瓷修补剂 W 能够耐+200°C高温（可短暂达到260°C）、耐化学介质，同时具备突出的防磨损性能。

耐磨型陶瓷修补剂 W型使用时不滴漏，可以用刮铲涂刷。它能够应用于垂直表面和天花板上。

耐磨型陶瓷修补剂 W型适用于粘接与衬砌研磨机制造时使用的氧化铝铝石块，衬砌高应力泵壳体，保护滑动轴承、滑块、漏斗和管道；它尤其适用于所有因外观要求不适宜使用深色产品的地方。

该产品能够用于机械、仪器制造、研磨机制造及其他诸多行业领域。

## 技术参数

基础成分	环氧树脂矿物质填充
特性	膏状, 极耐磨
固化后的颜色	白色
树脂与固化剂的重量混合比例	100:33
200g混合物的密度	1,59 g/cm³
混合物粘度	600.000 mPa·s
涂层厚度为1.0 mm时的消耗量	1,59 kg/m²
每道工序的最大涂层厚度	10 mm
温度为+20°C、混合物重量为200g时的可操作时间	120 分钟
达到机械负载所需时间	24 h
达到最终强度所需时间	48 h
依据 DIN EN 1465/ASTM D 1002, 在+25°C 温度下, 平均强度为:	
压力	140 Mpa
拉伸	30 Mpa
折弯	90 Mpa
弹性模量	4.500 - 5.000 Mpa
邵氏硬度D(ATSM D 1706)	85

提示  
本资料中列出的所有产品，其参数和建议是我们在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

收缩率	0,02 %
在室温下固化后的玻璃转换温度	60,3 Tg (°C)
120 °C回火处理后的玻璃转换温度	144 Tg (°C)
热变形温度	+150 °C
耐温性	-35至+200, 短时可达+260 °C
电阻率	3,44 · 10 <sup>12</sup> Ωm
热扩散率 (23°C)	0,457 mm²/s
热传导率	0,65 W/m·K
比热容	0,874 J/(g·K)
ISSA 编码	75.509.26/27
IMPA 编码	812941/42

您可以在使用说明指南中找到表面处理及操作方法。

\* 为达到长效耐温，需在涂胶48小时后对产品进行回火处理，具体操作方式如下：+50°C 回火3小时，+90°C回火2小时，+130°C回火2小时，+170°C回火1小时

## 储藏

WEICON塑钢胶需在室温、干燥的环境下存放。未拆封的包装从发货日期起计算，在+18至+28°C室温环境中能至少存放 24个月。拆封后的包装需在6个月内使用。

## 安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表（www.weicon.com）的具体信息。

## 包装

10460002	WEICON 耐磨型陶瓷修补剂W型 0,2 kg
10460005	WEICON 耐磨型陶瓷修补剂W型 0,5 kg
10460020	WEICON 耐磨型陶瓷修补剂W型 2,0 kg

## 产品配件

10850005	玻璃纤维布胶带, 50 mm x 1 m
10953001	处理抹刀, 短
10953003	处理抹刀, 长
10953020	多功能刮铲 Flexy,

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322  
0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.  
Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730  
763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709  
0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone +65 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic  
s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it