

锈蚀转换剂



安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒理性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表（www.weicon.com）的具体信息。

包装

11155400

锈蚀转换剂 400 ml

锈蚀转换与打底处理一步到位

WEICON锈蚀转换剂：能有效中和铸铁及钢质基底上的锈渍，防止腐蚀，室内外均可适用。

锈蚀转换剂以环氧树脂为基础成分，与中和后的锈层形成有机金属复合铁。环氧树脂能有效稳定该化学反应，防止金属受到外界环境的破坏。锈蚀转换剂在金属表面形成的黑色保护层可作为永久性涂层的底涂。

该喷剂能有效防止腐蚀；其蠕变及覆盖性能出色。该产品耐温至80°C（短时间 < 15 分钟能耐温至160°C）。它能抗紫外线、抗溶剂，且耐候性极好。WEICON锈蚀转换剂不含重金属，不含无机酸。

锈蚀转换剂适用于所有生锈部位，如机器设备、农用器械、货运车辆等。此外，它也可以用于未生锈的金属表面，作为预防性的涂层。

技术参数

气味	合成树脂
特色	转换锈蚀、涂层打底、锁住表层
保存期限	24 个月
颜色	米黄色，透明
耐温性	-50至+80，短时(< 15 分钟)可达+160 °C
IMPA 编码	450820

表面预处理

待处理的金属表面需干燥、清洁、无油脂。浮锈、油脂、脏污物质及油漆残余可用钢刷或砂轮清除。随后再使用WEICON清洁剂S对钢刷或砂轮处理后残留的粉尘进行清洁。

操作

将产品置于距物体表面25至30厘米处喷涂三至四层。每层涂层需间隔3至5分钟，让溶剂挥发。待表面完全干燥后（约2个小时）可进行最后上漆。上漆前请确认油漆与该产品的兼容性。

储藏

容器带压。避免阳光直射。储存温度不可超过+50°C。

提示

本资料中列出的所有产品，其参数和建议是我们在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322
0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic
s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it