

锈蚀转换剂



包装

15152001	锈蚀转换剂 1 kg
15152005	锈蚀转换剂 5 kg
15152010	锈蚀转换剂 10 kg
15152028	锈蚀转换剂 28 kg

锈蚀转换与打底处理一步到位

WEICON 锈蚀转换剂能够中和钢铁材质上的锈蚀。锈蚀转换剂能有效终止生锈反应，因而可以作为后续表面涂层的底漆使用。该产品含特殊的活性成分，它能够渗透至锈蚀中，并与其发生化学反应，将锈蚀转化为黑色的氧化铁涂层。该产品适用于所有生锈部位，如机器设备、农机具、货车等。

技术参数

基础成分	乳酸
气味	几乎无气味
颜色	乳白色
保存期限	24 个月
特色	锈蚀转换与底漆涂覆一步到位
耐温性	-30 至 +80 °C °C
PH值	2.5

表面预处理

待处理的金属表面需干燥、清洁、无油脂。浮锈、油脂、脏污物质及油漆残余可用钢刷或砂轮清除。随后再使用WEICON清洁剂S对钢刷或砂轮处理后残留的粉尘进行清洁。

操作

使用前请均匀摇晃容器。使用刷子或滚刷将锈蚀转换剂薄而均匀地涂抹在金属表面。15分钟后工件上的锈蚀将变为黑色。若颜色并未改变，则需在30分钟后再次涂抹一层。若后续有涂漆操作，请在涂漆前3至24小时使用该产品（具体时长视环境温度而定），以确保该产品完全固化。

储藏

请原装密封保存。避免阳光直射。仓储温度需介于+5°C至+15°C之间。请储存于阴凉、通风且干燥的地方。

安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表（www.weicon.com）的具体信息。

提示

本资料中列出的所有产品，其参数和建议是我们在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322
0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic
s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it