

技术参数表

修订日期 13.12.2017 - 页数 1/1

高效润滑脂AL-T

耐高温润滑油脂
长效润滑

WEICON AL-T 是一款耐高温的长效润滑油脂，适用于各种滚轧和滑动轴承、接头、杠杆、滑导、主轴、花键轴。各个工业领域均可见到它的身影。

技术参数

缩写 (DIN 51502)	KPL 2 R -20
稠度(依据 DIN 51818)	NLGI-第2级
基础成分	复合铝增稠剂/矿物油
颜色	深棕色
温度+20°C (依据 DIN 51757)时的密度	0,94 g/cm³
四球摩擦实验(依据 DIN 51350) 烧结负荷	2.400 N
四球摩擦实验(依据 DIN 51350) 最大无卡咬负荷	2.200 N
四球摩擦实验(依据 DIN 51350) 球冠值(1Min/1000N)	2,0 mm
转速比	400.000
润滑脂的锥体针入度 (DIN ISO 2137)	265 -295 1/10 mm
防水性(依据 DIN 51807)	0 - 90
滴点 (IP 396)	>210 °C
运动粘度 (+40°C DIN 51562)	230 mm²/s
运动粘度 (+100°C DIN 51562)	16 mm²/s
EMCOR-腐蚀测试 (DIN 51 802)	0 / 0
保存期限	24 个月
耐温性	-25 至 +190 °C
IMPA 编码	45 04 44/45

表面预处理
进行表面清洁。

操作
均匀涂抹 AL-T。

储藏
原包装密封保存。勿与氧化剂共同存放。将产品密封保存于阴凉、通风的地方。建议储藏温度：室温。

安全与健康
使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒理性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表 (www.weicon.com) 的具体信息。

包装	高效润滑脂AL-T 400 g
26600040	高效润滑脂AL-T 1,0 kg
26600100	高效润滑脂AL-T 5,0 kg
26600500	高效润滑脂AL-T 25,0 kg
26600925	

产品配件	处理抹刀, 短
10953001	处理抹刀, 长
10953003	

提示
本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322
0
info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic
s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com